



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

10.06.2016г.

Паспорт качества № 6/16
На щебень фракции 5 - 10 мм

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей				Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12,5	мм	до 0,5	0,0
		D	10	мм	до 10	6,01
		0,5(d+D)	7,5	мм	30-60	58,4
		d	5	мм	90-100	94,5
	На сите 2,5 мм				95-100	98,17
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %				I группа	8,9
					II группа	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %				до 1	0,75
4.	Содержание зерен слабых пород, %				до 5	0,09
5.	Содержание глины в комках, %				до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м ³				не норм.	1487
7.	Марка по прочности (дробимости)				1200-1400	1400
8.	Марка по истираемости				И1-И4	И-1
9.	Морозостойкость, МРЗ				300-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг				до 370-1кл.	53
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃				до 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № 6/16

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 5 -10мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания

Представитель получателя