



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

10.06.2016г.

Паспорт качества № 6/16
На щебень фракции 15 - 20 мм

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 25 мм	до 0,5	0,0
		D 20 мм	до 10	7,54
		0,5(d+D) 17,5 мм	30-60	36,9
		d 15 мм	90-100	94,7
На сите 2,5 мм		95-100	99,17	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	7,6	
		II группа		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,41	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,0	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм.	1490	
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № 6/16

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 15 - 20мм)
ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____