



ЗАО «ГЕОИНВЕСТ»

10.06.2016г.

Паспорт качества № 6/16
На щебень фракции 10 - 20 мм

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	25 мм	до 0,5	0,0
		D	20 мм	до 10	3,44
		0,5(d+D)	15 мм	30-60	53,68
		d	10 мм	90-100	98,6
На сите 2,5 мм		95-100	99,68		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	I группа	7,7		
		II группа			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,49		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,01		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0		
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1475		
7.	Марка по прочности (дробимости)	1200-1400	1400		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	300-400	400		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	53		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃	до 1,5 (50)	0,05		

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____



Отзыв на паспорт № 6/16

Щебень из плотных горных пород для строительных работ (фракция 10 - 20мм)

ЗАО «ГЕОИНВЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____